

Vlastnosti výrobku

Formát	1170 x 120 x 13 mm	2200* x 185 x 13 mm	2380* x 233 x 13 mm	
Nášlapná vrstva	≥ 2.5 mm			
Obal	Balík:	12 dílů 1,685 m ² / 11,532 kg	9 dílů 3,663 m ² / 26,163 kg	6 dílů 3,327 m ² / 23,000 kg
	Paleta:	30 balíků 50,544 m ² / 345,96 kg	32 balíků 117,216 m ² / 837,216 kg	36 balíků 119,772 m ² / 830,00 kg
Záruka (stanoveno firmou Parador)	25 let (pro soukromé pryvatna) 10 let (przestrzeń publiczna)			
Pokyny	*Na balík je možná 1 styková délka. - Čištění a péče viz návod - Technické změny vyhrazeny			

Označení výrobku



Tolerance (EN 13489)

Přípustné odchytky v délce (± 0,1 %)	± 0,05 %
Přípustné odchytky v šířce (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
Pravoúhlost dílu (≤ 0,2 %)	≤ 0,05 %
Podélné zakřivení podél dílu (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Příčné zakřivení v šířce (≤ 0,2 %)	≤ 0,08 %
Spojení povrchu (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
Vlhkost dřeva v okamžiku dodání (5-9%)	6 – 8 %

Klasifikace vlastností produktu

	Norma	Hodnocení
Namáhání kolečky židle	EN 425	Doporučujeme použití běžné podložky
Posouvání nohy nábytku	EN 424	Žádné viditelné změny
Tepelný odpor Pokládka na podlahové vytápění - vhodné s vhodným podkladovým materiálem a parozábranou	EN ISO 10456	0,087 m ² *K/W
Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
Kročejový hluk	ISO 717-2	18 dB (na Akustik-Protect 100)
Likvidace		Kód odpadu 20 01 38

Klasifikace povrchových vlastností

	Norma	Hodnocení	
		Lak	přírodní olej plus
Smykové tření	EN 13893	μ ≥ 0,47	μ ≥ 0,49
	CEN/TS 15676	29 SRT (SRV mokré)	99 (USRV)
		51 SRT (SRV suché)	
Chování při hoření, při plovoucí pokládce	EN 13501-1	D _{fl} s1	
	Chování při hoření, při celoplošném nalepení	EN 13501-1	D _{fl} s1
Chemická odolnost	EN 13442:2023 Procedura B	Parametr 5	Parametr 5
Přilnavost / mřížková zkouška	ISO 2409	0	n.n.
Zastavení skluzu na šikmé ploše	EN 16165, Příloha B	R 9	R10

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti	Jméno souboru:	PA TDS Parkett Classic-3025 CZ 20231201
Datum:	01.08.2013	Aktualizace:	www.parador.de/en
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.12.2023

Volné třídění dle EN 13489	
Sortiment:	Parketový vzor 3-pásový
Vlastnosti dle EN 1310:	Horní strana bez krycí vrstvy
Druh dřeva:	Dub
Botanické označení / kód (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE
Zkratka / druh (interní):	ER-L-EI-Akt Verze 4 / 2019
Druh:	Rustikal
Zdravá běl	přípustné (také odbarvené)
Suky (pevně zarostlé)	přípustné: do 30 mm
Vypadlé suky	přípustné: do 20 mm
Bodové suky	přípustné
Zatmelená místa	přípustné
Mělké trhlinky, vlasové trhlinky	přípustné
Zarostlá kůra	přípustné
Trhliny od blesku	přípustné
Odklon vláken	není kritériem
Zdravé jádro	-
Dřeňové paprsky	přípustné
Rozdíly v barvě	přípustné: všechny barvy / mírné zbarvení
Bílé pruhy	přípustné
Otisky od prokladových latí	nepřípustné
Napadení škůdci (EN 1311)	nepřípustné
Části, které nejsou vidět	
Co se týká velikosti a množství, jsou přípustné všechny vlastnosti bez omezení, pokud to nebude mít vliv na pevnost nebo životnost podlahy.	
Poznámka	
Do dalšího nižšího druhu nesmí spadat více jak 3% lamel. Dřevo je přírodní produkt, a proto jsou jeho barva a struktura odlišné. Vzory, prospekty a fotografie jsou tedy pouze přibližné a nejsou závazné. Na přirozené změny barevného odstínu dřeva má vliv také působení slunečního záření. Z tohoto důvodu může produkt vykazovat v okamžiku dodání výrazné rozdíly oproti vzorku.	

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti	Jméno souboru:	PA_TDS_Parkett_Classic-3025_Anhang_CZ_20231201
Datum:	01.08.2013	Aktualizace:	www.parador.de/en
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.12.2023
			Strana 1 z 3

Volné třídění dle EN 13489			
Sortiment:	Selský pás / Velkoplošný formát		
Vlastnosti dle EN 1310:	Horní strana bez krycí vrstvy		
Druh dřeva:	Dub		
Botanické označení / kód (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE		
Zkratka / druh / datum (interní):	GÜ_LHD-EI		
	Verze 4 2022		
Druh:	Classic	Rustikal	Character
Zdravá běl	nepřípustné	přípustné	nepřípustné
Suky (pevně zarostlé)	přípustné: do 30 mm	přípustné: do 80 mm	přípustné
Vypadlé suky	přípustné: do 25 mm	přípustné: do 60 mm	přípustné: do 80 mm
Bodové suky	přípustné	přípustné: kočičí tlapy	
Zatmelená místa	přípustné		
Mělké trhlinky, vlasové trhlinky	přípustné		
Zarostlá kůra	nepřípustné	přípustné	
Trhliny od blesku	přípustné		
Odklon vláken	není kritériem		
Zdravé jádro	nepřípustné	přípustné	
Dřeňové paprsky	přípustné		
Rozdíly v barvě	přípustné: malé rozdíly v barvě	přípustné: všechny barevné odstíny	přípustné: všechny barvy / vstupy ve všech barvách a rozměrech
Bílé pruhy	přípustné		
Otisky od prokladových latí	nepřípustné		
Napadení škůdci (EN 1311)	nepřípustné		
Části, které nejsou vidět			
Co se týká velikosti a množství, jsou přípustné všechny vlastnosti bez omezení, pokud to nebude mít vliv na pevnost nebo životnost podlahy.			
Poznámka			
Do dalšího nižšího druhu nesmí spadat více jak 3% lamel. Dřevo je přírodní produkt, a proto jsou jeho barva a struktura odlišné. Vzory, prospekty a fotografie jsou tedy pouze přibližné a nejsou závazné. Na přirozené změny barevného odstínu dřeva má vliv také působení slunečního záření. Z tohoto důvodu může produkt vykazovat v okamžiku dodání výrazné rozdíly oproti vzorku.			

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti	Jméno souboru:	PA_TDS_Parkett_Classic-3025_Anhang_CZ_20231201	
Datum:	01.08.2013	Aktualizace:	www.parador.de/en	
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.12.2023	Strana 2 z 3

Volné třídění dle EN 13489			
Sortiment:	Selský vzor (1170 x 185 x 13mm)		
Vlastnosti dle EN 1310:	Horní strana bez krycí vrstvy		
Druh dřeva:	Dub		
Botanické označení / kód (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE		
Zkratka / druh / datum (interní):	ER-TT0-EI	GÜ_LHD-EI	
	Verze 2 2018	Version 4 2022	
Druh:	Natur	Living	Livign Plus
Zdravá běl	nepřípustné	přípustné	nepřípustné
Suky (pevně zarostlé)	přípustné: do 15 mm	přípustné: do 30 mm	přípustné: do 50 mm
Vypadlé suky	nepřípustné	přípustné: do 10 mm	přípustné: do 25 mm
Bodové suky	přípustné	přípustné: kočičí tlapy	
Zatmelená místa	přípustné		
Mělké trhlinky, vlasové trhlinky	nepřípustné	přípustné	
Zarostlá kůra	nepřípustné		
Trhliny od blesku	přípustné		
Odklon vláken	není kritériem		
Zdravé jádro	nepřípustné		
Dřeňové paprsky	přípustné		
Rozdíly v barvě	přípustné: malé rozdíly v barvě		
Bílé pruhy	nepřípustné	přípustné	
Otisky od prokladových latí	nepřípustné		
Napadení škůdci (EN 1311)	nepřípustné		
Části, které nejsou vidět			
Co se týká velikosti a množství, jsou přípustné všechny vlastnosti bez omezení, pokud to nebude mít vliv na pevnost nebo životnost podlahy.			
Poznámka			
Do dalšího nižšího druhu nesmí spadat více jak 3% lamel. Dřevo je přírodní produkt, a proto jsou jeho barva a struktura odlišné. Vzory, prospekty a fotografie jsou tedy pouze přibližné a nejsou závazné. Na přirozené změny barevného odstínu dřeva má vliv také působení slunečního záření. Z tohoto důvodu může produkt vykazovat v okamžiku dodání výrazné rozdíly oproti vzorku.			

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti	Jméno souboru:	PA_TDS_Parkett_Classic-3025_Anhang_CZ_20231201	
Datum:	01.08.2013	Aktualizace:	www.parador.de/en	
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.12.2023	Strana 3 z 3