

Vlastnosti výrobku		
Formát	2200 x 185 x 13 mm	
Nášlapná vrstva	~ 3,6 mm	
Balení	Balík:	9 kusů / 3,663 m ² / 29,304 Kg
	Paleta:	32 balíků / 117,216 m ² / 937,728 Kg
Záruka (stanoveno firmou Parador)	25 let (pro soukromé pryvatna) 10 let (przestrzeń publiczna)	
Upozornění	*Na balík je možná 1 styková délka. - Údržba a péče viz. Příbalový leták - technické změny vyhrazeny	

Certifikáty







 EN 14342:2013			 www.blauer-engel.de/uz176	
 www.tuv.com ID: 0000057515	 PEFC/04-31-0507	 ISO 14025 and EN 15804		

* nevztahuje se na uzené výrobky




Tolerance (EN 13489)

Přípustné odchylky v délce (± 0,1 %)	± 0,05 %
Přípustné odchylky v šířce (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
Pravoúhlost dílu (≤ 0,2 %)	≤ 0,05 %
Podélné zakřivení podél dílu (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Příčné zakřivení v šířce (≤ 0,2 %)	≤ 0,08 %
Spojení povrchu (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
Vlhkost dřeva v okamžiku dodání (5-9%)	6 – 8 %

Technické údaje

	Norma	Hodnocení
 Odolnost vůči kolečkům židlí	EN 425	Doporučena podložka pod kolečka
 Posouvání nohy nábytku	EN 424	bez viditelných změn
 Tepelná prostupnost Pokládka na podlahové topení možná s vhodnou podložkou a parozábranou	EN ISO 10456	0,087 m ² *K/W
 Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
 Tlumení kročejového hluku	ISO 717-2	18 dB (na Akustik-Protect 100)
 Likvidace		Kód odpadu 20 01 38

Technické údaje

	Norma	Hodnocení	
		lak	přírodní olej plus
 Kluzný odpor	EN 13893	μ ≥ 0,47	μ ≥ 0,49
	CEN/TS 15676	29 SRT (SRV mokré) 51 SRT (SRV suché)	99 (USRV)
 Šíření plamene při požáru – pokládka plovoucím způsobem	EN 13501-1	D _n s1	
	Šíření plamene při požáru – pokládka celoplošným podlepením	EN 13501-1	D _n s1
 Odolnost vůči znečištění	EN 13442:2023 Procedura B	Parametr 5	Parametr 5
Přilnavost / mřížková zkouška	ISO 2409	0	n.n.
Protiskluzová zábrana – šikmá plocha	EN 16165, Příloha B	R 9	R 10

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti	Jméno souboru:	PA TDS Parkett Classic-3060 CZ 20231201
Datum:	01.08.2013	Aktualizace:	www.parador.de/en
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.12.2023

Volné třídění dle EN 13489							
Sortiment:	Parketový vzor						
Vlastnosti dle EN 1310:	Vrchní strana lamely						
Druh dřeva:	Javor, evropský	Buk			Dub		
Botanické označení / kód (EN 13556):	Acer pseudoplatanus L. / ACPS	Fagus sylvatica L. / FASY			Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE		
Zkratka / druh (interní):	ER-L-BAH	ER-L-BU			ER-L-EI		
	Verze 5 2019	Verze 7 2019			Verze 13 2019		
Druh:	Natur	Natur	Living	Select	Natur	Living	Living astig
Zdravá běl	-			nepřípustné		přípustné: až 75 % lamel / až 50 % na vrchní vrstvu také mírně odbarvené	přípustné také mírně vybledlé
Suky (pevně zarostlé)	přípustné: do 10 mm		přípustné: do 20 mm	nepřípustné			přípustné: do 30 mm
Vypadlé suky	nepřípustné					přípustné: do 20 mm	
Bodové suky	přípustné			nepřípustné	přípustné: do 6 mm	přípustné: do 30 mm	přípustné: kočičí tlapy
Zatmelená místa	přípustné			nepřípustné	přípustné		
Mělké trhlinky, vlasové trhlinky	nepřípustné						
Příměsí cukrů, minerálů	přípustné: barevná místa do 80 mm		přípustné: barevná místa	-			
Zarostlá kůra	nepřípustné						
Trhliny od blesku	nepřípustné					přípustné	
Odklon vláken	není kritériem						
Zdravé jádro	přípustné		přípustné: do 100%	-			přípustné
Dřeňové paprsky	přípustné						
Rozdíly v barvě	přípustné: všechny barevné odstíny / lehká zbarvení	přípustné: všechny barevné odstíny / světlé barvy	přípustné: všechny barevné odstíny / lehká zbarvení	přípustné: malé rozdíly v barvě	přípustné: všechny barevné odstíny / lehká zbarvení		
Bílé pruhy	-			nepřípustné	přípustné		
Otisky od prokladových latí	nepřípustné						
Napadení škůdci (EN 1311)	nepřípustné					přípustné: červí díry	nepřípustné
Části, které nejsou vidět							
Co se týká velikosti a množství, jsou přípustné všechny vlastnosti bez omezení, pokud to nebude mít vliv na pevnost nebo životnost podlahy.							
Poznámka							
Do dalšího nižšího druhu nesmí spadat více jak 3% lamel. Dřevo je přírodní produkt, a proto jsou jeho barva a struktura odlišné. Vzory, prospekty a fotografie jsou tedy pouze přibližné a nejsou závazné. Na přirozené změny barevného odstínu dřeva má vliv také působení slunečního záření. Z tohoto důvodu může produkt vykazovat v okamžiku dodání výrazné rozdíly oproti vzorku.							

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti	Jméno souboru:	PA_TDS_Parkett_Classic-3060_Anhang_CZ_20231201
Datum:	01.05.2013	Aktualizace:	https://parador.de/en
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.12.2023
			Strana 1 z 3

Volné třídění dle EN 13489			
Sortiment:	Parketový vzor		
Vlastnosti dle EN 1310:	Vrchní strana lamely		
Druh dřeva:	Jasan evropský	Vlašský ořech, americký	
Botanické označení / kód (EN 13556):	Fraxinus excelsior L., Fraxinus angustifolia / FXEX	Juglans nigra L. / JGNG	
Zkratka / druh (interní):	ER-L-ES Verze 11 2022	ER-L-SWN Verze 5 2015	
Druh:	Living	Natur	Living
Zdravá běl	-	přípustné	
Suky (pevně zarostlé)		přípustné: do 30 mm	
Vypadlé suky		nepřípustné	
Bodové suky		přípustné: do 5 mm	přípustné: do 10 mm
Zatmelená místa		přípustné	
Mělké trhlinky, vlasové trhlinky		nepřípustné	
Příměsi cukrů, minerálů	přípustné	-	přípustné
Zarostlá kůra		nepřípustné	
Trhliny od blesku		nepřípustné	
Odklon vláken		není kritériem	
Zdravé jádro	přípustné: černé jádro 75% lamela / Hnědé jádro ploutve až 70 % na vrstvy	-	-
Dřeňové paprsky	přípustné	-	-
Rozdíly v barvě	přípustné: všechny barevné odstíny / lehká zbarvení		přípustné: všechny barevné odstíny
Bílé pruhy	nepřípustné	-	-
Otisky od prokladových latí		nepřípustné	
Napadení škůdci (EN 1311)		nepřípustné	
Části, které nejsou vidět			
Co se týká velikosti a množství, jsou přípustné všechny vlastnosti bez omezení, pokud to nebude mít vliv na pevnost nebo životnost podlahy.			
Poznámka			
Do dalšího nižšího druhu nesmí spadat více jak 3% lamel. Dřevo je přírodní produkt, a proto jsou jeho barva a struktura odlišné. Vzory, prospekty a fotografie jsou tedy pouze přibližné a nejsou závazné. Na přirozené změny barevného odstínu dřeva má vliv také působení slunečního záření. Z tohoto důvodu může produkt vykazovat v okamžiku dodání výrazné rozdíly oproti vzorku.			

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti	Jméno souboru:	PA_TDS_Parkett_Classic-3060_Anhang_CZ_20231201	
Datum:	01.05.2013	Aktualizace:	https://parador.de/en	
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.12.2023	Strana 2 z 3

Volné třídění dle EN 13489							
Sortiment:	Selský vzor						
Vlastnosti dle EN 1310:	Horní strana bez krycí vrstvy						
Druh dřeva:	Dub				Jasan	Modřín	
Botanické označení / kód (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE				Fraxinus excelsior L., Fraxinus angustifolia / FXEX	Larix decidua Mill. / LADC	
Zkratka / druh (interní):	EI-GÜ-LHD				ER-LH-ES	ER-LH-LÄR	
	Version 4 2022				Verze 3 2021	Verze 2 2017	
Druh:	Select	Natur	Living	Living Plus	Rustikal	Living	Rustikal
Zdravá běl	nepřípustné	nepřípustné	přípustné	nepřípustné		-	přípustné
Suky (pevně zarostlé)	přípustné: do 15 mm	přípustné: do 30 mm	přípustné: do 50 mm		přípustné: do 80 mm	přípustné: do 30 mm	přípustné: do 50 mm
Vypadlé suky	nepřípustné	přípustné: do 25 mm	přípustné: do 25 mm		přípustné: do 60 mm	přípustné: do 15 mm	přípustné: do 25 mm
Bodové suky	přípustné		přípustné: kočičí tlapy			přípustné	
Zatmelená místa	přípustné						
Mělké trhlinky, vlasové trhlinky	nepřípustné	přípustné				nepřípustné	přípustné
Příměsí cukrů, minerálů	-						
Zarostlá kůra	nepřípustné				přípustné	nepřípustné	přípustné
Trhliny od blesku	přípustné ve větvích				přípustné		přípustné ve větvích
Odklon vláken	není kritériem						
Zdravé jádro	nepřípustné				přípustné	přípustné: černé jádro až 70% desky / až 30 % desek	-
Dřeňové paprsky	přípustné						
Rozdíly v barvě	přípustné: malé rozdíly v barvě				přípustné: všechny barevné odstíny		přípustné: žluto-hnědé až červeno-hnědé rozdíly v barvě
Bílé pruhy	nepřípustné	přípustné				-	
Otisky od prokladových latí	nepřípustné						
Napadení škůdci (EN 1311)	nepřípustné						
Části, které nejsou vidět							
Co se týká velikosti a množství, jsou přípustné všechny vlastnosti bez omezení, pokud to nebude mít vliv na pevnost nebo životnost podlahy.							
Poznámka							
Do dalšího nižšího druhu nesmí spadat více jak 3% parket. Dřevo je přírodní produkt, a proto jsou jeho barva a struktura odlišné. Vzory, prospekty a fotografie jsou tedy pouze přibližné a nejsou závazné. Na přirozené změny barevného odstínu dřeva má vliv také působení slunečního záření. Z tohoto důvodu může produkt vykazovat v okamžiku dodání výrazné rozdíly oproti vzorku.							

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti	Jméno souboru:	PA_TDS_Parkett_Classic-3060_Anhang_CZ_20231201
Datum:	01.05.2013	Aktualizace:	https://parador.de/en
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.12.2023
			Strana 3 z 3