


























Vlastnosti výrobku		
Formát	1522 x 225 x 6 mm	
Balení	Balík:	6 kusů / 2,055 m ² / 20,726 kg
	Paleta:	39 balíků / 80,133 m ² / 853,31 kg

Tolerance (požadavek EN 16511:2023)		
Pravouhlost (≤ 0,20mm)	≤ 0,15 mm	
Rovinnost hran (≤ 0,30 mm/m)	≤ 0,20 mm/m	
Rovnost konkav/konvex	podél (≤ 0,50/≤ 1,0 %)	≤ 0,30/≤ 0,50 %
	napříč (≤ 0,15/≤ 0,20 %)	≤ 0,10/≤ 0,15 %
Výškové rozdíly	(střed ≤ 0,10 mm)	(střed ≤ 0,10 mm)
	(max. ≤ 0,15 mm)	(max. ≤ 0,15 mm)
Spáry	(střed ≤ 0,15 mm)	(střed ≤ 0,05 mm)
	(max. ≤ 0,20 mm)	(max. ≤ 0,10 mm)

Záruka (stanoveno firmou Parador)		Upozornění
pro soukromé užívání	pro komerční užívání	- Vhodné pro celoplošné lepení (viz poznámky v manuálu)
Lifetime	10 let	- Údržba a péče viz. Příbalový leták
		- technické změny vyhrazeny

Technické údaje		
		
Třída užívání 23 = privátní obytný prostor s intenzivním zatížením		Třída užívání 33 = komerční prostory s intenzivním zatížením
Designové podlahy splňují všechny vlastnosti určené třídy použití.		
Požadavky / vlastnosti	Norma	Hodnocení
 Nášlapná vrstva	ISO 24340	0,55 mm
 Povrchová úprava		PUR
 Šíření plamene při požáru	EN 13501-1	B _{fl} -s1
 Kluzný odpor	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,30 DS
 Odolnost vůči znečištění	EN 438-2	Skupiny 1+2: stupeň 5, žádné viditelné změny Skupina 3: stupeň 4, malé změny
 Stálobarevnost	EN ISO 105 - B02	Stupeň ≥ 6
 Odolnost vůči kolečkům židlí	EN ISO 4918	Typ W, bez viditelných změn
 Tepelný odpor	EN 12667	0,029 m ² *K/W
 Posouvání nohy nábytku	EN ISO 16581	bez viditelného poškození (typ chodidla 0)
 Otisk po konstantním zatížení	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
 Tlumení kročejového hluku	EN ISO 10140	17 dB
 Pevnost vazby	ISO 24334	Podélné ≥ 4 KN/m Příčné ≥ 3 KN/m
 Odolné vůči oděru	ISO 24338, Procedura B	> 5.000 ot.
 Změna rozměru	EN ISO 23999	≤ 0,20 %
 Odolnost proti vodě	EN 317	voděodolný
 Odolnost proti mikro poškrábání	EN 16094	Metoda A MSR-A1 Pro matné povrchy (lesk ≤ 7): Změna ≤ 1,5 jednotky při 60°.
 Antimikrobiální účinnost	ISO 22196	Antibakteriální
 Protiskluzová zábrana - šikmá plocha	EN 16165, příloha B	Autentická struktura / struktura vintage: R9 / Kartáčovaná struktura / přírodní matná: R10
 Likvidace	Kód odpadu	20 01 39

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti Parador	Jméno souboru:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Trendtime-8_CZ_20231001
Datum:	15.12.2018	Aktualizace:	www.parador.de/en/services/downloads/design-flooring
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.10.2023